



Holzlasur farbig (transparent und deckend)

Seite 1 von 2

Produktinformation:	<p><i>Holzlasur farbig</i> ergibt einen seidenmatten Oberflächenschutz für den Einsatz im Außenbereich. Der verwendete Begriff „deckend“ beschreibt lediglich eine höhere Pigmentierung, die bei einigen Farbtönen zu einem relativ geschlossenen Farbbild führen kann.</p> <p><i>Holzlasur farbig deckend</i> ist kein Lack. Sie ist geeignet für den Einsatz von Spielgeräten im Außenbereich und erfüllt die Anforderungen des Institutes für Fenstertechnik Rosenheim. Die Beschichtung ist diffusionsfähig, Wasser und Schmutz abweisend, elektrostatisch neutral und blättert nicht ab. Sie ist zudem geeignet, eine farbig nicht intakte Lasurfläche nach der Grundreinigung aufzufrischen.</p> <p>Mit der <i>Holzlasur farblos</i> können die farbig deckenden <i>Holzlasuren</i> zu transparenten Lasuren gestreckt werden, vor allem zum Auffrischen einer farbig intakten Lasurfläche.</p> <p>Bangkirai, Ipé (Lapacho), und alle Tropenhölzer mit einer Rohdichte über 900 Kg/m³ dürfen nicht mit NATURHAUS <i>Holzlasur</i> beschichtet werden.</p>
Kundeninfo:	<p>Aufgrund von Farbabriss (schwächste Stelle des Lasurfilms) scharfe Kanten und Fasen vermeiden, ein Radius > 2mm ist anzustreben!</p> <p>Die regelmäßige Kontrolle, Auffrischen, Pflege und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.</p>
Zusammensetzung:	<p>Lackleinöl, Walnussöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, veresterte Naturharze, Erd- und Mineralpigmente in wechselnden Anteilen, hochdisperse Kieselsäure, Bentonit, Paraffine/Isoparaffine, geringe Mengen bleifreier Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca-Fettsäuren mit < 0,1% Cobaltfettsäure).</p>
Vorbehandlung:	NATURHAUS <i>Imprägniergrund</i>
Vorbereitung:	Zwischenschliff Körnung 180
Verarbeitung:	<p><i>Holzlasur farbig</i> gut aufrühren. Unverdünnt durch Streichen, Spritzen oder Rollen auftragen. Trocknungszeiten vor jedem Auftrag einhalten. Die Gesamtschichtdicke der getrockneten Lasur muss bei 60 bis 80 µm liegen, das heißt in einer zwei- oder dreifachen Applikation erzielt.</p>
Allgemeines:	<p>Das Produkt darf generell nicht bei Temperaturen unter +10°C und im Außenbereich nicht bei voller Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 27°C verarbeitet werden!</p> <p>Die Holzfeuchtigkeit darf 16% nicht übersteigen. Nicht auf feuchten Oberflächen applizieren.</p> <p>Arbeitsgeräte mit NATURHAUS <i>Verdünnung für Öle terpenfrei</i> reinigen.</p> <p>Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.</p>
Trockenzeiten:	ca. 12-18 Stunden, im Außenbereich stark witterungsabhängig, bzw. über Nacht (20°C, 65% r. F.) Auf Tropenhölzern kann es, verursacht durch Holzinhaltstoffe zu Trocknungsverzögerungen kommen. Bangkirai, Ipé (Lapacho), und alle Tropenhölzer mit einem Trockengewicht über 800 Kg/m ³ dürfen nicht mit NATURHAUS <i>Holzlasur farblos</i> beschichtet werden.
Reinigung und Pflege:	Siehe Reinigungs- und Pflegeanweisungen Außenbereich
Physikalische Daten:	Dichte ca. 0,87– 0,96 g/ml, Viskosität > 25 s (ISO-Becher 2431, 3 mm, 20°C).
Ergiebigkeit:	Pro Auftrag 16 – 22 m ² /l (entspr. 45 – 60 ml/m ²), je nach Untergrund und Auftragsart. Formel: m² x 0,120 l/m² = Bestellmenge in l
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalbinde mehrere Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 005 / Januar 2017)

Holzlasur farbig (transparent und deckend)

Seite 2 von 2

Gefahrenhinweise: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS)

	Produktkategorie: e
	Typ: Lösemittelbasis
	VOC-Gehalt:
	Grenzwert: 400 g/l Ist: 317-391 g/l Giscode: M-KH02

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Einatmen: Dämpfe in hohen Konzentrationen können Bewusstseinsveränderungen auslösen.

Augenkontakt: Das Produkt reizt die Augenschleimhaut.

Freisetzung: Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

Gefahr von Selbstentzündung Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf.

Entsorgungshinweise: Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Gebindegrößen, Behältermaterial: 750 ml 2,5 l 10 l 25 l
innen beschichtetes Weißblech

Art.Nr. Bezeichnung Holzlasur	VOC in g/l	Dichte in g/ml	LM %
13010 Kiefer transparent	350	0,890	39,37
13020 Eiche transparent	358	0,882	40,64
13030 Eiche hell transparent	347	0,890	38,96
13040 Teak transparent	341	0,905	37,72
13060 Palisander transparent	350	0,885	39,58
13200 Naturweiß deckend	369	0,958	38,47
13210 Lichtgrau deckend	377	1,000	37,66
13220 Staubgrau deckend	355	0,953	37,26
13230 Betongrau deckend	362	0,920	39,40
13240-1 Fehgrau deckend	350	0,926	37,76
13250 Kieselgrau deckend	360	0,922	39,03
13260 Quarzgrau deckend	350	0,926	37,82
13270 Steingrau deckend	378	0,940	40,18
13280 Verkehrsgrau deckend	317	0,918	34,51
13410 Walnuss transparent	391	0,900	38,01
13420 Pinie transparent	363	0,892	40,73
13430 Bernstein transparent	356	0,887	40,13
13440 Caramel transparent	385	0,887	43,37
13450 Mint deckend	336	0,925	36,28
13460 Graubeige transparent	364	0,900	40,41
13470 Bordeaux deckend	342	0,937	36,48
13490 Taubenblau deckend	345	0,935	36,95
13500 Anthrazit deckend	380	0,900	42,19
13510 Kiefer deckend	338	0,921	36,74
13520 Pastellblau deckend	344	0,935	36,76
13530 Pastellviolett deckend	340	0,955	37,48
13570 Mahagoni deckend	340	0,915	37,21
13580 Saharagelb deckend	331	0,918	35,62
13590 Amazonasgrün deckend	371	0,896	41,39
13600 Atlantisblau deckend	328	0,970	33,79
13610 Toskanarot deckend	365	0,930	39,20
13620 Azurblau deckend	334	0,945	35,33

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 005 / Januar 2017)